



## PROTECT

### URETHANVERSTÄRKTE UHS-SPORTBODENBESCHICHTUNG

#### EIGENSCHAFTEN

Dieses hochwertige, schnell trocknende Bodenbeschichtung welche aus Urethan/Acrylic Polymeren hergestellt ist, führt zu einem dauerhaften, gut restaurierbarem Ergebnis und lässt sich gut Nachbeschichten ohne eine Grundreinigung durchführen zu müssen. PROTECT erfüllt die Anforderungen der **DIN 18032**, daher eignet sie sich sehr gut für Sportböden.

#### ANWENDBEREICH

Für alle saugfähigen und beschichtbaren Fussböden geeignet.

#### ANWENDUNG

**Vorbereitung des Bodens:** Alte Versiegelungen, Wachse und Beschichtungen gründlich entfernen. Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einer Einscheibenmaschine mit Grundreinigungspad. Entfernen Sie Rückstände in Kanten und Ecken. Spülen Sie gründlich, so dass kein Grundreiniger oder Laugenrückstände auf dem Boden zurückbleiben.

**Auftragen der Beschichtung:** Vor dem Auftragen der Beschichtung muss der Boden völlig trocken sein. Tragen Sie die Beschichtung in dünnen und gleichmäßigen Schichten mit einem sauberen (Wischwiesel) Profi-Wachserbezug oder Floor-Finish Beschichtungsmopp auf. Unter normalen Bedingungen genügen 30 Minuten Trocknungszeit zwischen den einzelnen Schichten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie innerhalb von 24 Stunden mindestens 2 Schichten, maximal jedoch 4 Schichten PROTECT auftragen.

#### Tägliche Pflege:

1. Boden nach Bedarf mit Synthetik-Acrylmopp von Staub befreien.
2. Wischen Sie nach Bedarf mit GLOSS SYSTEM1 pH-neutralem Bodenreiniger.

**Glanzerneuerung:** Verwenden Sie CITRUS 2IN1 im Verhältnis von 1:64 mit Wasser (16 ml/1 l Wasser) mit einem Mopp oder einer Scheuersaugmaschine um Absatz- und Abriebspuren zu entfernen. Boden trocknen lassen und mit einer UHS-Maschine mit geeignetem Pad polieren. Durch den Einsatz von CITRUS 2IN1 in Verbindung mit einer UHS-Maschine erhält der Boden maximalen Glanz und macht häufiges Grundreinigen und Nachbeschichten überflüssig.

**Nachbeschichten:** Wenn durch die Auffrischung durch CITRUS 2IN1 kein Hochglanz mehr erzielt werden kann, sollten Sie SURF 1:16 verdünnt zur Tiefenreinigung einsetzen. Die Beschichtungsoberfläche mit rotem oder blauem Pad bearbeiten, Flüssigkeit aufsaugen, Boden mit einem geeigneten Moppbezug wischen, trocknen lassen und anschließend 1-2 Schichten PROTECT auftragen.

#### INHALTSSTOFFE

< 5 % anionische Tenside.  
Enthält Konservierungsmittel.


- **Art:** Urethan/Acrylic Mischung
- **Form:** undurchlässige Flüssigkeit
- **Duft:** mild
- **Farbe:** weiss
- **Trocknungszeit:** 30 Minuten
- **Festkörperanteile:** 18 %
- **Rutschfestigkeit:** UL eingestuft rutschfest
- **Ergiebigkeit:** ca. 75 m<sup>2</sup>/Liter

- Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen
- Nur für Gewerbe/Industrie!
- Mehrweggebinde

HIGH-GLOSS



UL eingestuft rutschfest



pH-Wert im Konzentrat

8–8,5

0 2 4 6 8 10 12 14

INHALT

ART.-NR.

5 L

01052-05



#### Achtung

Enthält 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Tris (2-butoxyethyl)phosphat, Ethandiol. Verursacht schwere Augenreizung.

- Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schädigen.
- Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen. Schutzhandschuhe tragen. Augenschutz oder Gesichtsschutz tragen. Schutzkleidung tragen.
- BEI Exposition oder falls betroffen Ärztliche Hilfe anfordern. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
- Unter Verschluss aufbewahren.
- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

